

А

Анодированный профиль - металлическое обрамление фасада или другого конструктивного элемента. Для создания особо эффектного блеска поверхность может быть подвергнута дополнительной полировке. Антресоли - невысокие шкафы. Устанавливаются на обычные шкафа-купе (при высоких потолках).

Армирующий профиль - стальной усилительный элемент необходимый для придания необходимой жесткости конструкции.

Арка - криволинейное перекрытие проемов в стене (окон, ворот, дверей) или пролетов между опорами, например между колоннами или устоями.

Арочные ножки - выпукло-вогнутые ножки георгианской мебели.

Арт-деко (стиль) - направление, геометрический стиль в архитектуре и домашней мебели, популярный в 20-х, 30-х годах XX века. Характерные подчеркнута геометрические, закругленные, `струящиеся` фасады, деревянная мебель с хромированными ручками и др. деталями, стеклянные столешницы.

Астрагал - полукруглая накладка, оформляющая углы буфетов или дверные рамы и скрывающая соединения. Также использовалась в стеклянных переплетах, в буфетах со стеклянной фасадной поверхностью.

Аттик - стенка шкафа, расположенная выше карниза и завершающая фасад, иногда заглубленная относительно его плоскости. Обычно имеет декоративный силуэт.

полукруглая накладка, оформляющая углы буфетов или дверные рамы и скрывающая соединения. Также использовалась в стеклянных переплетах, в буфетах со стеклянной фасадной поверхностью - стенка шкафа, расположенная выше карниза и завершающая фасад, иногда заглубленная относительно его плоскости. Обычно имеет декоративный силуэт.

Б

База - профилированная опора шкафа, основание колонны, пилястры.

Бамбук – универсальный отделочный материал. Из него получают оригинальные барные стойки, перегородки, стеллажи, беседки. Используется при оформлении стен и потолка помещений в китайском или японском стиле. Широкое применение в сфере ландшафтных работ. Из бамбука делают шторы, занавески, декоративные материалы, блок-хаус и сайдинг. С бамбуковыми стволами хорошо сочетаются камышовые маты.

Банкетка - пришла из Голландии. Изделие с мягким сидением для одного и более человек может быть с подлокотниками.

Бар - мебельная конструкция, включающая в себя необходимое встроенное технологическое оборудование и предназначенная для приготовления, демонстрации, хранения и раздачи блюд. Как правило, бар располагается либо у дальней стены зала относительно входа в заведение, либо посередине зала (овальной или круглой формы). Состоит из передней и задней линий, верхнего яруса и дополнительной фурнитуры.

Береза карельская - бруски из массива карельской березы. Размеры: от 100х400 мм до 150х1500 мм. Толщина: 40 - 50 мм. Ботаническое название: *Betula alba*. Произрастает в Центральной и Восточной Финляндии, а так же на северо-западе России. Древесина карельской березы вязкая и твердая с плотностью 750 - 770 кг/м³, легко поддается столярной обработке. Как правило, длина используемых заготовок карельской березы составляет 50 - 150 см, и как абсолютный раритет - от 200 до 300 см. Среди лиственных светлых пород ей нет равных по красоте текстуры. Пиломатериал из карельской березы очень высоко ценится в мозаичных работах и как поделочный материал. Дубильные вещества способствуют качественному окрашиванию ее древесины и тонированию в

различные цвета. Благодаря свилеватости и перепутанности древесных волокон, карельская береза почти не колется, поэтому ее иногда применяют для изготовления ударных частей инструментов. Карельская береза так же используется для производства строганного и лущеного шпона, изготовления столярных изделий высокого качества.

Био-коллекция (Bio-Collection) - это магический ряд декоров, передающих невообразимую графику и видение мира в стиле сюрреализм.

Био-мебель - мебель, в которой все элементы полностью изготовлены из массива дерева, включая все внутренние и внешние стенки, перегородки, полки.

Боковая панель - вертикальная наружная часть шкафа, чаще всего выполненная из ДСП или заменяемых его материалов. Часто боковую панель шкафа заменяет стена помещения, в котором устанавливается шкаф, в связи с этим боковых панелей может не быть совсем или быть от 1 до 2.

Бук - ботаническое название: *Fagus*. Бук восточный (*F. orientalis*) - Oriental beech произрастает преимущественно на Кавказе и в Крыму; бук лесной европейский (*F. sylvatica*) - European beech - центральные районы Европы и Великобритания. Древесина бука светлая, с красновато-желтым оттенком. Хорошо обрабатывается режущим инструментом и шлифуется. Быстро реагирует на изменение влажности и в этом отношении является "капризной" породой. Текстура древесины отличается красотой и высокими декоративными качествами в тангенциальном и радиальном разрезах. Бук по прочности и твердости мало уступает дубу, но более подвержен гниению из-за высокой гигроскопичности. Поэтому доски из бука нельзя содержать в среде с повышенной влажностью. Такое явление называют "дыханием" древесины, чтобы избежать его, температура и влажность в помещении не должны колебаться в больших пределах. Гигроскопичность древесины положительно сказывается при ее отделке и сушке. Процесс сушки древесины бука происходит намного быстрее, чем у других пород, а трещин при этом получается значительно меньше. После сушки большинство показателей улучшается и бук становится прочнее дуба при изгибе, превосходит его в жесткости и сопротивлении сдвигу приблизительно на 20% и значительно по прочности при ударных нагрузках. Легко колется, пилится и обрабатывается ручным инструментом, полируется с трудом. Бук, обработанный паром, легко изгибается, данная особенность позволяет использовать его в мебельной промышленности при изготовлении венских стульев. Доска из бука великолепный материал для внутренних отделочных работ. Из бука изготавливают ступени лестниц, полы, паркет, панели и мебель, а так же шпон.

Плотность: 650 кг/км3. Твердость: 3,8.

Бумага текстурная - специальная бумага с напечатанным рисунком текстуры древесины. Полуфабрикат. Используется для изготовления облицовочных пленок на основе таких бумаг, пропитанных смолами.

В

Венге - ботаническое название: *Millettia laurentii*. Произрастает венге преимущественно в Заире. Родственный вид *Millettia stuhlmanii* встречается в Восточной Африке и имеет местное название панга-панга (panga panga). Эти две породы сходны по внешнему виду и свойствам. Ядро венге темно-коричневое, с тонкими частыми прожилками, придающими древесине красивый вид. Венге - очень твердая и тяжелая порода, с твердостью в сухом состоянии около 880 кг/м3 (древесина панга-панга несколько легче - 800 кг/м3). Твердость - 4,2. Волокна прямые. Текстура крупная. Древесина характеризуется высоким сопротивлением изгибающим и ударным нагрузкам. Венге - очень стойкая древесина. Легко обрабатывается, но полируется с трудом. Древесина венге, как и древесина панга-панга, вероятно, наиболее пригодна для покрытия полов, хотя она и темная. Из нее изготавливают декоративный шпон, пригодный для мебельного производства и отделки интерьеров.

Вешало - стальная трубка (белая или хромированная) овальной формы, которая крепится внутри шкафа и служит вешалкой для одежды.

Витраж — (Фр. «vitrage» - остекление, от лат. «vitrum» - стекло) - произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала. Витражи используют для украшения окон, стеклянных дверей, прозрачных перегородок. Свет, проходя через витраж, окрашивается в его цвета и создает особую эмоциональную атмосферу в интерьере

Вишня - ботаническое название вишни: *Prunus serotina* Ehrh. Распространение: произрастает небольшими группами или одиночными деревьями в листопадных лесах от канадской провинции Онтарио до Флориды и от Дакоты до Техаса. Древесина вишни твердая, с мелкой прямоволокнистой, плотной структурой. Цвет ядра различный - от

красновато- коричневого до интенсивного красного. Заболонь узкая, розоватая. Характерной особенностью древесины являются тонкие, узкие сердцевинные повторения и мелкие смоляные кармашки. Плотность вишни в сухом состоянии около 580 кг/м³. Древесина умеренно-стойкая, обрабатывается легко, успешно поддается токарной обработке и великолепно полируется. Обработанная поверхность исключительно гладкая. Благодаря красивому строению и цвету древесина вишни ценится в мебельном и краснодеревном производствах и используется для производства эксклюзивной мебели, а так же пользуется большой популярностью у производителей музыкальных инструментов, особенно в производстве роялей и пианино. Помимо этого вишня применяется для обустройства маломерных судов, изготовления курительных трубок и столярных изделий высокого класса.

Внутреннее устройство шкафа-купе - внутреннее пространство шкафа формируется на основе трех типовых каркасов - сотовые корзины (ящики) и полки, вешалки и стойки. Сотовые корзины из алюминиевой проволоки или стали с виниловым покрытием и объединяются в модули, изготавливаются часто на колесиках. Такую конструкцию всегда можно сдвинуть и поместить на ее место что-то крупногабаритное.

Выдвижной ящик - узел изделия в форме короба, предназначенный для хранения обуви, белья и других предметов обихода. Для выдвижения из корпуса изделия устанавливается на ползках или направляющих. Передняя лицевая стенка ящика выдвижного всегда является неотъемлемой частью фасада.

Г

Галстукодержатель - устройство в виде скобы или другой формы, закрепляемое обычно на оборотной стороне распашной двери шкафа и предназначенное для навешивания и хранения галстуков.

Гипсовинил - гипсокартон с прочным виниловым покрытием типа Durafort или Advantage.

Гнутоклеенные детали, гнутоклеенная мебель - детали мебели или мебель, включающая такие детали, полученные склеиванием между собой листов лушеного шпона, называемого также по-русски фанерой (но не фанеры клееной), в неплоских,

изогнутых формах. Так изготавливаются детали стульев, кресел, неплоские фасады или основания кроватей. Сверху, для красоты, может быть наклеен слой из строганного шпона. Детали получаются прочнее, чем изготовленные из цельной древесины.

Греденция - низкий шкаф с большим количеством секций.

Грунт - тип покрытия, состоящий из молотого мела, наносимый на дерево и другие материалы и служащий основанием для росписи, золочения и резьбы.

Грунтовка - вид обработки внешних поверхностей изделий особым составом, позволяющий закрыть поры и устранить неровности поверхностей. Грунтовка предваряет лакировку.

Груша - ботаническое название: *Pyrus Communis*. Произрастает груша одиночно или небольшими группами на сухих равнинах в Европе и западной части Азии. Древесина розовато-коричневая, с мелкой, ровной текстурой и плотностью в сухом состоянии около 720 кг/м³. Груша - это плотная и твёрдая порода, обладающая большой прочностью на сжатие и ударной вязкостью, стойкая против гниения. При чистовой обработке груша дает гладкую поверхность. Благодаря красивой текстуре и цвету грушу используют в производстве мебели, музыкальных инструментов, художественно-декоративных изделий и для отделки дорогих автомобилей.

Д

ДВП - древесноволокнистые плиты - листовой материал, который изготавливается в процессе горячего прессования массы из древесных волокон, сформированных в виде ковра. Эти волокна получают путем пропарки и размола древесного сырья. Они представляют собой отдельные клетки тканей, их обрывки или группы клеток древесины. Сырьём служат отходы лесопиления и деревообработки, технологическая щепка и дровяная древесина. Для улучшения эксплуатационных свойств в массу добавляют упрочняющие вещества (например, синтетические смолы), гидрофобизаторы (парафин, церезин), антисептики и др. Из ДВП изготавливают конструкционные элементы мебели, задние стенки и полки шкафов и тумб, нижние полки у диванов, выдвижные ящики, спинки кроватей, перегородки. Их также используют при

изготовлении гнутоклееных деталей с внешними слоями из строганного шпона ценных пород.

ДВПО (древесноволокнистая плита облагороженная) изготавливается нанесением на поверхность вальцовым методом лакокрасочного материала с последующим получением рисунка текстуры дерева или однородного покрытия. в качестве задних стенок корпусной мебели; в качестве нижних стенок мебельных ящиков; при производстве прочих внутренних деталей мебели.

ДСП (ДСтП) Древесностружечные плиты - изготавливают из различных видов древесины (неделовая древесина, отходы лесопиления, деревообработки, фанерного производства, технологической щепы, полученной из отходов лесозаготовок). В качестве связующих веществ используются при горячем прессовании плит преимущественно карбамидоформальдегидные смолы. ДСП плоского прессования характеризуются плотностью 550...850 кг/м³. Для применения в мебельном производстве ДСП имеет также декоративное покрытие из пленок, шпона, бумажно-слоистого пластика (ламината) и лака. Часто, внешние слои - более плотные из мелкодисперсной стружки. Водостойкая ДСП на срезе имеет характерный зеленоватый цвет.

Древесный шпон - тонкий срез древесины ценных пород. Шпон бывает трех видов — пиленный, строганный и лущеный.

Дрессуар - разновидность шкафа для посуды, родственная серванту, и бытовавшая во Франции и Германии в XV-XVII веке. В отличие от последующих поколений посудных шкафов, он имел единый объём, был низкорослым и часто покрывался росписью.

Е

Евровинт (еврошуруп) - разновидность стяжки винтовой. По внешнему виду напоминает шуруп с тупым концом. Головки этих стяжек обычно закрывают пластмассовыми заглушками под цвет плиты.

З

Задний полк - тонкая задняя стенка корпусной мебели. Как правило, полк выполнен из листа клееной фанеры или из тонкого клееного щита. Полк не предназначен для восприятия нагрузок, возникающих при эксплуатации мебели.

Зебрано - ботаническое название: *Brachistegia fleuryana*. Другие названия: zebra wood (Великобритания), zingana (Габон, Камерун). Произрастает зебрано в Габоне и Камеруне. Древесина декоративная, светло-золотистого цвета, с узкими штрихами от темно-коричневой до почти черной окраски. Поверхность блестящая. Текстура несколько крупная. Древесина зебрано твердая и тяжелая. Плотность около 750 кг/м³. Древесина используется преимущественно в виде шпона, для инкрустации, при изготовлении паркета.

Зеркальные двери - для изготовления зеркальных дверей в шкафах-купе используются зеркала с травмобезопасной пленкой. Полотна зеркал могут быть обычными - серебряные, тонированными - бронзовые и графит.

Золочение - этот вид отделки известен с древнейших времен. Особенно широко его применяли для украшения интерьеров, мебели, инвентаря в XVII-XVI II и первой половине XIX в. В мебели стилей барокко, рококо и ампир позолота - один из основных способов отделки. Она придает поверхности древесины не только высокую стойкость, но и разнообразие декоративных эффектов при сочетании позолоты различных оттенков, от красноватого до зеленоватого, от блестящего до матового

И

Инкрустация - украшение деревянных предметов вставками из других материалов (кости, перламутра, цветных металлов, камней), которые врезаются в виде пластинок различной формы заподлицо с украшаемой поверхностью.

К

КЛАСС Е1 - стандарт качества для ДСП. Означает, что данное изделие может применяться для производства медицинской мебели (стандарт на выделение вредных субстанций, в частности канцерогенного вещества фенолформальдегида).

Кабриоли – (Фр. «Cabriol», 1720-1770 г.) декоративные S-образно выгнутые ножки стульев и столиков. Часто применяется в мебели в стиле «Королева Анна» и «Чипенддейл». **Канapé** - (фр. Canapé) - небольшой диван с приподнятым изголовьем.

Кассета - от французского cassette — ящичек, взаимозаменяемое устройство для хранения и транспортировки предметов. В мебели — несколько расположенных друг над другом лотков, объединенных общими боковинами навешиваемых на внутреннюю сторону распашной двери, предназначенных для хранения мелких вещей и предметов.

Каширование - облицовка пласти древесной плиты полимерной пленкой или бумажно-смоляной пленкой с полной поликонденсацией смолы и последующим нанесением слоя лакокрасочного материала. Часто эти пленки обобщают одним названием - пленка "с финиш-эффектом". Закрепляется пленка на плите при помощи клея, который наносится на плиту или на пленку в технологическом процессе облицовки.

Козырёк - декоративная панель, выступающая над крышей шкафа-купе, в котором по желанию заказчика возможна установка подсветки.

Колонка (пенал) - высокий напольный шкаф.

Крашение - нанесение на поверхность, облицованную натуральным шпоном, красителя, придающего поверхности разнообразный цвет и заодно скрывающий недостатки цвета шпона. Поэтому для мебели со светлой поверхностью отбирается шпон более высокого качества, и из-за этого она всегда дороже. Крашение только одна операция из всего комплекса отделки, а потому называть крашением и тем более "покраской" всю отделку нельзя.

Кромка - узкая боковая часть мебельной детали и разговорное название полосового облицовочного материала для нее. Приклеивается на так называемом клее-расплаве.

Кромочная лента - применяется для оклейки торцов изделий из ДСП. Она обеспечивает защиту от влаги и препятствует испарению пропитывающих смол. Благодаря кромочной ленте изделия из ДСП приобретают большую прочность и долговечность.

Л

Лайсвуд - ботаническое название: *Cardwellia sublimis*. Происхождение - Австралия. У дерева лайсвуд очень декоративная древесина, розоватого или красновато-коричневого цвета. Наиболее четкий признак породы лайсвуд - это крупные сердцевинные лучи, которые образуют хорошо заметный шелковистый рисунок волокон. Плотность древесины составляет 550 - 580 кг/м³ в сухом состоянии. Древесина лайсвуд хорошо склеивается и полируется, удовлетворительно принимает гвозди и шурупы. Применение: мебель, декоративные изделия, панельная облицовка, паркетные работы и производство шпона.

Ламинат - многослойное покрытие. Состоит из декоративного слоя бумаги (текстура дерева, монотонный, любой рисунок типографским способом), и защитного слоя меламиновой смолы. Обеспечивает высокую прочность поверхности мебели помимо декоративной функции. Материал ударо- влаго- и термостойкий.

Ламинирование - облицовка пластин древесной плиты бумажно-смоляной пленкой с неполной поликонденсацией смолы (специальная декоративная бумажно-смоляная (меламиновые смолы) пленка наносится при высокой температуре на поверхность ДСП). Закрепление пленки на плите происходит за счет завершения химических превращений смолы, находящейся в пленке. Способ крепления пленки бывает горячий и холодный. Холодное ламинирование это процесс покрытия без нагрева. Ламинатор при этом процессе выступает в роли пресса. При горячем ламинировании клеевая основа пленки активизируется за счет нагрева и давления прижимных валов ламинатора. Сверху наносится еще как минимум 2 слоя меламиновых смол. Толщина образуемого покрытия - 0,5-0,7 мм. Плита, покрытая ламинатом, отличается повышенной устойчивостью к воздействию влаги и высоких температур. Сегодня использование в производстве мебели натурального шпона экономически не оправдано. Декоративная бумага

позволяет симитировать практически любую породу древесины или другую фактуру. Поэтому во всей Европе ламинированная ДСП давно принята за стандарт в мебельном производстве.

Ламинированная ДСП - плита с защитным покрытием из особой декоративной бумаги, пропитанной меламиновыми смолами, поэтому нередко используется термин "меламиновая плита". Ламинированная плита обладает высокой влаго- и термостойкостью, а также очень устойчива к истиранию и другим повреждениям.

Лимба - ботаническое название: *Terminalia ivorensis*. Другие названия: белая афара (white afara), светлая лимба (light limba), черная лимба (limba noir). Из-за внешних различий между белой и черной лимбой существовала некоторая путаница. Теперь это два совершенно разных ботанических вида. Парадоксально, но ядро у белой лимбы нередко бывает серым с черными штрихами и полосками, а древесина черной лимбы бледно-желтого цвета. Такая аномалия объясняется просто: обозначенные в этих названиях цвета относятся к коре, а не к древесине. Лимба широко распространена в Западной Африке от Сьерра-Леоне до Камеруна. Волокна сближенные, обычно прямые, но могут быть и волнистыми. Древесина средней твердости, плотность около 560 кг/м³ в сухом состоянии (при влажности 15 %). Во избежание растрескивания необходима осторожность при использовании гвоздей и шурупов. Лимба используется при изготовлении мебели и облицовочного шпона для фанеровки дверей.

М

Массив (массив дерева) Мебель из щитов, склеенных из брусков цельной древесины.

Махагон - (Центральная Америка)- ботаническое название: *Swietenia macrophylla*. Другие названия: mahogany (Гондурас, Никарагуа, Панама, Колумбия, Перу), zopilote gateado (Бразилия), acajou (Франция), саоба - наиболее употребляемое название в районах испанского языка. Розоватое или желтовато-розовое на свежем срезе ядро махагона со временем становится красновато-коричневым с золотистым блеском. Строение обычно путано-свилеватое, что создает на радиальных разрезах красивый рисунок. Текстура махагона от очень мелкой до средней по размеру и однородная. Плотность - 560 кг/м³. Для древесины такой плотности эта порода имеет отличные механические характеристики. Вследствие этого ее в свое время использовали для изготовления воздушных винтов самолетов. Порода стойкая. Применяется для

изготовления дорогой мебели и краснодеревных изделий, панелей, музыкальных инструментов, шпона, идет на обшивку маломерных судов. Махагон африканский - Акажу африканское (Acajou). Семейство мелиевые. Род Кайа (Khaya). Ареал: запад Центральной Африки. Преобладающая масса экспортируемого леса и пиломатериалов из махагона относится к породам *Khaya ivorensis* (плотность 530 кг/м³) и *Khaya anthotheca* (плотность 540 кг/м³), имеет оттенки от бледно-розового до темного красновато-коричневого. В коммерческом отношении породы махагона ассоциируются именно с названием африканское красное, махогониевое дерево, т.е. махогони. Древесина махагона имеет свилеватые волокна, по строению схожа с махогони гондурасским, легко поддается сушке и механической обработке. По стойкости к гниению африканский махагон, как правило, уступает махогони гондурасскому. Африканские породы красного дерева сходны с американскими по прочности, по механическим свойствам и превосходят его по сопротивлению к раскалыванию. Так же, древесина удовлетворительно склеивается, хорошо полируется и даёт отделку высокого качества. Одна из причин популярности красного дерева заключается в значительном сопротивлении атмосферным влияниям и практически неизменяемых размерах и форме. Красное дерево используется для производства шпона, изготовления мебели, декоративной отделки помещений как в виде цельной древесины, так и методом фанеровки, для высококачественных столярных работ (лестницы, панели), покрытия полов в жилых помещениях, в судостроении (обшивка, отделка кают, поручни, перила). Меламин- декоративное, стойкое к воде и механическим повреждениям покрытие.

Меламиновая кромка - как правило многослойная бумага, пропитанная меламиновой смолой. Используется для облицовки торцевых частей деталей.

Меранти - ботаническое название: *Shorea pauciflora*. Ареал: Малайзия, Индонезия. Цвет древесины меранти светло-розовый. Хорошая долговечность. Плотность в сухом состоянии от 500 до 700 кг/м³. Древесина разных видов этой группы пород хорошо обрабатывается и дает гладкую доброкачественную поверхность. Применение меранти: окна, двери, мебель, лестницы.

Мербау - ботаническое название: *Intsia palembanica*. Распространение: Малайзия и Индонезия. Ядро мербау оранжево-коричневое, коричневое или темное красно-коричневое. Нередко зоны более светлого тона образуют декоративные узоры на тангенциальных разрезах. Древесина твердая и тяжелая с плотностью в сухом состоянии около 830 кг/м³. Твердость: 4,1. Текстура крупная, но однородная. Расположение волокон путано-свилеватое, иногда волнисто-свилеватое. Древесина очень твердая, устойчивая к воздействию влаги, мало рассыхается. Благодаря этим свойствам мербау используется для устройства палуб и отделки помещений на морских судах и яхтах. В паркетных полах как по своим свойствам, так и эстетически мербау

очень хорошо сочетается с дубом. В процессе эксплуатации мербау темнеет (особенно более светлые участки), в результате чего окрас древесины в целом выравнивается. Мербау так же используется для изготовления рукояток инструментов, мебели и шпона. Благодаря умеренной или даже высокой износостойкости древесина пригодна для покрытия полов, рассчитанных на небольшую или среднюю интенсивность эксплуатации.

МДФ (MDF) - древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ, HDF нем, MDF - Medium Density Fiberboard - англ.). Не путать с ДВП. Экологически чистый материал, так как дополнительное связующее не используется. Им является лигнин, входящий в состав древесины. Изготавливается путем сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высокой температуре и давлении. Хорошо обрабатывается. По влагостойкости и механическим характеристикам превосходит натуральное дерево. МДФ трудно горючая, биостойкая, атмосферостойкая и дешевле дерева. Применяется в основном для фасадных элементов, реже для корпусов мебели.

Мовингу - ботаническое название: *Distemonanthus benthamianus*. Происхождение - Либерия, Нигерия, Габон, Камерун. Заболонь бледно-желтая, узкая. Ядро от бледно - до ярко-желтого или желто-коричневого цвета. Текстура мелкая. Поверхность древесины с сильным блеском. Мовингу - умеренно твердая и тяжелая порода, плотность в сухом состоянии около 690 кг/м³. Древесина имеет высокие показатели механических свойств, особенно прочности при сжатии вдоль волокон и при изгибе. Умеренно стойкая порода (при контакте с грунтом не портится в течении 10-15 лет). Применение мовингу: мебельное и краснодеревное производство, судовые детали, паркетные работы, производство шпона.

Мультистрато - называют высоко качественную фанеру различной толщины, сформированную из нескольких слоев натурального дерева. Обладая повышенной прочностью, она широко применяется в изготовлении каркасов кроватей, диванов, некоторых деталей столов и стульев. После проведения определенной обработки, она может принимать закруглённые формы в различных элементах мебели.

Н

Натуральный ротанг - ротанговая пальма, представляет собой тропическую лиану, главное преимущество которой состоит в том, что в отличие от ивовой лозы или бамбука она имеет весьма гладкий ствол, значительную длину (до 200 м) и ровный диаметр,

часто превышающий 70 мм. Древесина этой пальмы имеет трехслойную структуру и состоит из очень прочной коры, сравнительно более мягкого и пористого среднего слоя и, наконец, весьма твердой сердцевины. Ратан привычен к перепадам температуры и давления, что немаловажно для наших климатических условий. Ротанг свободно гнется, а при соответствующей обработке паром может принимать практически любые формы, задаваемые дизайнером. Мебель, изготовленная из ротанга, выглядит изящно и имеет минимум стыков, что служит гарантией ее прочности. Легкие, ажурные кресла спокойно выдерживают вес до 500 кг. Плетеная мебель имеет многовековую историю. Но, как и в далекой древности, в производственном процессе ее изготовления превалирует ручной труд. Последнее обстоятельство наряду с природными свойствами ротанга как раз и создает тот неповторимый внешний вид, придающий особый уют любому интерьеру, оформленному как в современном, так и в классическом стиле.

Нащельник (планка притворная) - декоративная деталь фасада, планка, устанавливаемая вертикально вдоль кромки распашной двери, снаружи или изнутри двери, со свесом (выносом), частично заходящим на или за соседнюю с ней дверь, и служащая для прикрывания щели между двумя этими дверями.

Нобилитато - основной цвет ламинатной (меламиновой) плёнки, которую в последствии можно дополнительно окрашивать.

Ножевая фанера - декоративная ножевая фанера; Шпон Veneers; Decorative veneers - фанера, которая применяется для облицовки мебели, древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также клееной фанеры. Ножевая фанера производится обычно из древесины ценных пород (ясень, дуб, махогани, тик и др.).

О

Оргалит - однородная спрессованная под давлением бумажная масса, связующие – клеи. Используется в качестве задних стенок изделий или днищ ящиков.

ОСБ - плиты из ориентированной крупноразмерной древесной стружки. Аббревиатура ОСБ, подобно МДФ, является калькой OSB (Oriented Strand Board). Производство их возникло в США при совершенствовании технологии переработки древесного шпона -

отходов фанерного производства. Высокое качество продукции и прогрессивная технология привели к интенсивному развитию производства со среднегодовыми темпами роста объемов производства 7-10%. ОСБ начинают использовать для мебельных каркасов, складских стеллажей и других высокопрочных крупноразмерных изделий, но в основном эти плиты используются в строительстве.

Отбойник - длинная полка ДСП, обычно шириной 100-120 мм, которая крепится к стене на высоту всего шкафа, эмитируя снаружи боковую панель, скрашивая неровности стены и предохраняя от удара дверь о стену.

Ответная планка - деталь петли четырехшарнирной (чашечной), закрепляемая на корпусе, к которой присоединяется механизм петли, установленной на двери. Ответные планки разделяются на прямые и крестовые.

Отделка - Общее название процесса нанесения на поверхность деталей мебели красителя, грунта, лака, эмали, их отверждения, промежуточного шлифования и т.п., а также внешний вид поверхности мебели. Различается отделка высокоглянцевая, глянцевая и матовая.

П

Петля карточная - изделие в виде двух пластин, соединенных стержнем, служащее для крепления распашных дверей к корпусу мебели и для их открывания.

Петля четырехшарнирная (петля чашечная) - наиболее часто используемая в современной мебели. Позволяет регулировать положение двери во всех направлениях. Та часть петли, которая крепится к двери называется чашка, а та, что устанавливается на стенке - ответная планка.

Планка ответная - деталь петли четырехшарнирной (чашечной), закрепляемая на корпусе, к которой присоединяется механизм петли, установленной на двери. Ответные планки разделяются на прямые и крестовые. Планка притворная (нащельник)-

декоративная деталь фасада, планка, устанавливаемая вертикально вдоль кромки распашной двери, снаружи или изнутри двери, со свесом (выносом), частично заходящим на или за соседнюю с ней дверь, и служащая для прикрывания щели между двумя этими дверями.

Пластики HPL - (High Pressure Laminate - Пластики Высокого Давления). Характеризует способ изготовления пластиков. Пластики HPL термостойки и устойчивы к истиранию, влагостойки и химостойки. Они не крошатся при раскрое, не ломаются при хранении и транспортировке. Пластики Высокого Давления состоят из: основы, образованной листами крафт-бумаги, пропитанной феноловыми термопластичными смолами; лицевой поверхности, представляющей собой лист декоративной бумаги, пропитанной термоотверждающейся смолой; оверлея, представляющего собой бумагу, пропитанную термоотверждающейся смолой, и расположенного над декоративной бумагой. Основная функция оверлея - защита печатного рисунка от внешних воздействий, главным образом от износа и химических повреждений.

ПВХ (поливинилхлорид) - синтетический материал, получаемый из натуральных продуктов: нефтепродуктов и обычной поваренной соли. Обладает высокой прочностью, экономичен, универсален в применении. Признан экологически безопасным. Пленка - общее название синтетических заменителей натурального шпона для облицовывания деталей мебели. К ним относятся пленки на основе бумаг, пропитанных смолами и пленки пластмассовые на основе поливинилхлорида (пленки ПВХ), акрилбутадиенстирола (пленки АБС), и полипропилена (пленки ПП). Пленка с финиш-эффектом (Finischfolie) - пленка из бумаги с имитацией пор древесины, покрытая лаком. Однослойный материал, изготовленный из текстурной бумаги, пропитанной карбамидной смолой и покрытой в процессе производства лаком (до 60 г/м²).

Плинтус - декоративный элемент, изготавливаемый в основном из пластика. Применяется для сопряжения столешницы с основой. Планка ответная - деталь петли четырехшарнирной (чашечной), закрепляемая на корпусе, к которой присоединяется механизм петли, установленной на двери. Ответные планки разделяются на прямые и крестовые.

Планка притворная (нащельник) - декоративная деталь фасада, планка, устанавливаемая вертикально вдоль кромки распашной двери, снаружи или изнутри двери, со свесом (выносом), частично заходящим на или за соседнюю с ней дверь, и служащая для прикрывания щели между двумя этими дверями.

Подложка - длинная полка ДСП, шириной 100-120 мм, подкладываемая под направляющую для выравнивания пола. Полик - задняя стенка шкафа, тумбочки.

Постформинг - технология облицовки плиты ДСП слоистыми ламинатами высокого давления. Особенность плиты, обработанной по этой технологии - закругление лицевой кромки плиты. Покрытие обладает более высокими защитными свойствами. Кроме того, постформинг позволяет использовать очень широкий цветовой спектр окраски покрытия. Плиты постформинга имеют глянцевую (гладкую) и матовую (пористую) поверхность.

Прессформинг - технология обработки плиты МДФ, при которой с помощью прессформы на поверхности плиты выдавливается декоративный рельеф.

Р

Раттанг - натуральное волокно, полученное из тропической лианы. В шкафах-купе как наполнение дверей используется плита ДСП с декоративным наружным слоем раттанга.

Рейлинг-системы - металлические декоративные трубы, монтируемые к столешнице или стеновой панели (стене), позволяющие разгрузить рабочую часть кухни.

Рельс для аксессуаров - элемент настольных экранов или мобильных офисных перегородок. Представляет собой профиль специальной формы, на который легко подвешиваются различные аксессуары: лотки для бумаг, полки с разделителями, подставки для компакт-дисков и др. Очень удобный элемент, помогающий индивидуально «настроить» рабочее место, чтобы необходимые аксессуары были всегда под рукой и не загромождали стол. При смене вида работы аксессуары можно легко поменять местами, передвинуть в более удобное время, добавить новые и т.д.

С

Системы скольжения - система открывания раздвижных или складных дверей, представляющая собой совокупность металлического профиля и роликового механизма.

Софтформинг — облегченная плита, которая применяется для оформления лицевых поверхностей мебели. Ее толщина — 18 мм. Декоративные возможности софтформинга велики: около 100 вариантов цвето-фактурного оформления, различные конфигурации профиля. Широкое применение софтформинг находит в интерьерном ремонте. Экономя средства, заказчик может лишь поменять дверцы и лицевые поверхности в своем кухонном гарнитуре и в результате этого добиться эффекта обновления интерьера кухни. Плиты софтформинга имеют глянцевую (гладкую) и матовую (пористую) поверхность.

Стеновая панель — это, как правило, тонкие листы ДСП, МДФ, имеющие декоративное покрытие.

Стоимость погонного метра - стоимость столов и шкафов, размещенных на длине 1-го метра.

Системы скольжения - система открывания раздвижных или складных дверей, представляющая собой совокупность металлического профиля и роликового механизма.

Т

Тамбурат - вид плиты, используемый для изготовления дверей шкафов большой высоты. Отлично сохраняет первоначальную (прямолинейную) форму благодаря своей жёсткой структуре: между двумя листами фанеры находится слой гофробумаги, напоминающий по своей структуре пчелиные соты. В отличие от ДСП тамбурат обладает необычайной лёгкостью, поэтому не подвергается деформации под тяжестью собственного веса.

Тандембоксы - представляют собой разборные ящики, днище и задняя стенка которых

изготовлены из ДСП, а боковые имеют металлическую стенку и трубчатый рейлинг. Тандембоксы снабжены направляющими из синтетических валиков, которые не только позволяют ему полностью выдвигаться, но выдерживать значительную (в сравнении с метабоксами) нагрузку.

Татачуба - ботаническое название: *Bagassa guianensis*. Распространение: Гайана (bagasse), Бразилия (tatajuba). Древесина золотисто-коричневой или желтовато-коричневооой окраски с блеском. Текстура от среднего размера до крупной. Строение свилеватое, что создает узор из широких полос на радиальных разрезах. Древесина твердая и тяжелая. Плотность в сухом состоянии около 800 кг/м³. Прочность татачуба сравнима с древесиной дуба и даже превосходит ее по механическим свойствам, исключая прочность при ударных нагрузках и сдвиге. Татачуба легко обрабатывается и дает поверхность с сильным блеском. Формоустойчива в готовых изделиях. Хорошо гнется в естественном состоянии, и это свойство широко используется при строительстве маломерных судов. Применение татачуба: строительство морских гидротехнических сооружений, мебельное и краснодеревное производства, палубные настилы и набор корпуса маломерных судов.

Текстура - характер поверхности какого-либо материала, обусловленный его внутренним строением, структурой. Текстура воспринимается зрительно и осязательно. Например, переплетение нитей в ткани может образовывать сетку. Разводы на срезе малахита бывают похожи на цветочный узор. Продольный срез дерева показывает его волокнистую структуру, а поперечный - структуру роста в виде годовых колец. Текстура определяется объективными физическими и химическими свойствами материала и этим, в значительной мере, отличается от фактуры, которая во многом зависит от индивидуальности художника, создающего ее.

Тик - ботаническое название: *Tectona grandis*. Происхождение - Индия, Бирма, Таиланд, Вьетнам. Кроме того, тик очень широко разводился в культурах во многих других тропических регионах, включая Западную Африку, Филиппины, тропическую зону Америки и острова Вест-Индии. Заболонь желтоватая или беловатая, резко отграниченная от золотисто-коричневого ядра, иногда с более темными полосками. Древесина маслянистая на ощупь. Под действием внешней среды тик темнеет. Текстура крупная, неоднородная. Средняя плотность древесины составляет около 640 кг/м³ в сухом состоянии. Тик является тем деревом, торговля которым ведется вот уже тысячи лет. Древесина имеет большой спрос на мировом рынке благодаря таким качествам, как долговечность, прочность, привлекательный внешний вид и стабильность при колебании атмосферных условий. Так же, она идеально подходит для кораблестроения, т.к. совершенно не подвержена гниению. Мебель из тика была очень популярна в 18-19 веках в Европе. В России тик сейчас приобретают для отделки плавательных бассейнов,

саун, а также для отделки плавающих средств.

Ф

Фактура - характер поверхности. Фактура ощущается зрительно и осязательно. Восприятие фактуры зависит от особенностей натуры, от освещения и во многом индивидуально отличается от текстуры той же поверхности. В переносном смысле фактура - индивидуальный почерк. Благодаря гармонии цветов и тому, что каждый из них верно соотносится с общим тоном, получается правильное изображение материала.

Фальш-панель - декоративная пластина, которую используют для увеличения высоты мебели, сокрытия пустот, выравнивания неровностей стен. По фактуре и цвету она, как правило, такая же, как и отделка изделия.

Фанера - клееная фанера Plywood нем.Furnier От фр.Fournir - снабжать, накладывать
Фанера - древесный материал, состоящий из склеенных между собой нескольких листов лущеного шпона. Обычно фанеру формируют из нескольких листов шпона при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в смежных листах. Склеивание осуществляют: синтетическими термореактивными клеями (феноло-формальдегидными, карбамидными и др.) или природными клеями (альбуминовыми, казеиновыми и др.) Чаще для производства фанеры используют березовый шпон, а так же хвойный. Различают фанеру общего и специального назначения. Фанера применяют в строительстве, машиностроении, мебельном и тарном производстве. Фанера для внешних работ (Фанера ФСФ). Фанера для внешних работ - фанера повышенной водостойкости марки ФСФ. Склеивается на основе фенолформальдегидных смол. Имеет более высокие показатели по влагостойкости и более низкие по экологичности. Применяется в основном в строительстве для наружных работ.

Фанера для внутренних работ (Фанера ФК) - фанера средней водостойкости марки ФК. Склеивается на основе карбамидных смол. Имеет более высокие показатели по экологичности и более низкие по водостойкости. В основном применяется в строительстве для внутренних работ, а так же в производстве мебели.

Фанерование - оклеивание деревянных изделий шпоном для их упрочения и улучшения

внешнего вида. Фанерование применяется при изготовлении мебели и облицовочных материалов.

Фасадный софтверминг — это та же ламинированная ДСП, поставляемая в стандартных размерах, только изготовленная при более низком давлении.

Филенка - тонкая отделочная доска или фанера с выпуклым рисунком, вставленная в дверную раму.

Фрамир - ботаническое название: *Terminalia ivorensis*. Распространен фрамир в Экваториальной Гвинее, Сьерра-Леоне, на Берегу Слоновой Кости и Гане. Древесина однотонная по окраске, от бледно-желтой до светло-коричневой. Расположение волокон прямое или слегка беспорядочное. Плотность в сухом состоянии около 560 кг/м, но этот показатель нередко изменяется от 480 до 625 кг/м. Древесина имеет отличные механические свойства. По прочности и жесткости при изгибе фрамир аналогичен дубу, хотя значительно мягче и менее устойчив к ударным нагрузкам, легко раскалывается. Фрамир - очень стойкая древесина. Фрамир хорошо поддается токарной обработке, прочно удерживает гвозди и шурупы, успешно склеивается, протравливается красителями и воспринимает разные виды отделки. Древесина служит ценным материалом различного назначения. Из нее получается высококачественный шпон. Благодаря формоустойчивости, легкости обработки, долговечности и красивому внешнему виду фрамир используется для краснодеревных и столярных работ, для покрытия полов в жилых помещениях, изготовления оконных переплетов и дверных коробок и т.п.

Фриз - декоративная композиция (изображение или орнамент) в виде горизонтальной полосы на поверхности стены, предмета мебели, паркете, ковре и т.д.

Фурнитура - ручки, шпингалеты, запорные механизмы и прочие устройства, обеспечивающие открывание створок, их фиксацию в каком-либо положении или запираение.

Цедер - ботаническое название: Cedrelea ssp.(CEDAR - SOUTH AMERICAN). Другие названия того вида, который имеется у нас в продаже: бразильский цедер, гайанский цедер, перуанский кедр - в зависимости от места происхождения. В коммерческом отношении нет существенных различий между древесиной разных видов, произрастающих в сходных условиях. Ядро от розоватого до красновато-коричневого цвета. Текстура среднего размера, хотя у темнее окрашенных разновидностей может быть более крупной, чем у светлых. Волокна обычно прямые, изредка бывают путано-свилеватыми. Плотность в среднем около 480 кг/м³. На некоторых сортаментах видны камедные прожилки, штрихи. Древесина стойкая. Цедер применяется в мебельном и краснодеревном производствах, в деталях маломерных судов, для сундуков, коробок под сигары и столярных изделий высокого класса.

Цоколь - декоративная планка, закрывающая ножки шкафов. Может быть и опорной планкой, на которые устанавливают шкаф. В кухнях цоколь - как правило пластиковый, легкоъемный. Может быть не несущим, а декоративным элементом - декоративная планка, закрывающая ножки шкафов. Может быть и опорной планкой, на которые устанавливают шкаф. В кухнях цоколь - как правило пластиковый, легкоъемный. Может быть не несущим, а декоративным элементом.

Ш

Шкаф-купе - изделие с раздвижными дверьми. Двери двигаются в стороны по направляющим (смотри направляющие).

Шлегель (мохеровая щетка) - уплотнитель-амортизатор. Ворсистые щетки толщиной 5мм (амортизаторы) и 10 мм (противопыльные). Наклеиваются на торец дверей шкафа-купе.

Шлифованная ДСП - древесностружечная плита, у которой одна или обе пласти обработаны абразивным инструментом.

Шпон - (нем.Span, Spon - щепка, подкладка). Шпон - древесный материал в виде тонких листов древесины, получаемый: лущением коротких бревен на лущильных станках

(лущеный шпон), строганием брусков на шпонострогальных станках (строганный шпон), пилением на фанеропильных станках или горизонтальных лесопильных рамах (пиленный шпон). Традиционный материал для облицовывания.

Шплинт - сложенный пополам стержень для соединения слабонагруженных деталей, а также для предотвращения самоотвинчивания гаек.

Щ

Щётки - препятствуют проникновению пыли внутрь и являются амортизаторами при закрывании двери. Наклеиваются на вертикальный профиль (рамку).

Э

Экономпанель - выполненная из ламинированной древесно-волокнуистой плиты (ДВП) панель толщиной 18 мм. Через равные промежутки (100 мм) на этой панели имеются Т-образные пазы, располагающиеся параллельно полу. Компании, выпускающие экономпанели, производят также большое количество аксессуаров к ним: разнообразные вешала, полки, накопители и т.д. Экономпанель позволяет создать эффектную экспозицию одежды, обуви, спортивных товаров, печатной продукции и др., не требуя использования дополнительной площади

Этажерка - (Etagere) – небольшой по размерам вид мебели, оборудованный полками, обычно размещаемый у стены. Эффект «растрескивания» деревянных фасадов – Пуридур софт-лак, марка 33250. На основе этого лака можно получить эффект «растрескивания». Сначала бейцами (красителями) древесине придаётся желаемый оттенок. Затем наносится лак Монодур 34100, после высыхания которого софт-лак. Лак можно подкрашивать концентратами и создавать на поверхности цвета от окрашенных в одной гамме до контрастных.

Я

Ярра - ботаническое название: *Eucalyptus marginata*. Произрастает в прибрежном поясе Западной Австралии. Ярра (Jarrah) - торговое наименование австралийского эвкалипта, отличающегося особенно яркой окраской. Заболонь узкая, бледного тона. Ядро от светло-красного до тёмно-красного цвета, постепенно темнеет и приобретает однородный красно-коричневый цвет. Возможно присутствие камедных прожилок или кармашков. Строение древесины обычно прямоволокнистое, но может быть путанно-свилеватым. Текстура среднего размера, но ровная. Плотность древесины в сухом состоянии около 820 кг/м³. Твердость: около 6,0. Древесина очень твердая и прочная, устойчивая против всех видов вредителей. Ярра применяется для покрытия полов, в мебельном производстве, судостроении, оконных и дверных столярных работах во влажных помещениях, и т.д.

Ясень белый - ботаническое название: *Fraxinus excelsor*. Распространение: Европа, включая Британские о-ва, северная часть Африки, Западная Азия. Свежесрубленный ясень - от беловатого до бледно-коричневого цвета с розовым оттенком, после сушки приобретает коричневатую окраску. Древесина обычно прямоволокнистая, что в сочетании с ударной вязкостью и гибкостью делают ее одной из наиболее ценных в мире пород для изготовления спортивного инвентаря и рукояток инструментов ударного типа. Доска из ясеня обладает крупной текстурой. Плотность в сухом состоянии в среднем 710 кг/м³. По основным показателям механических свойств древесины сходен с дубом, но отличается более высокой ударной вязкостью и сопротивлением раскалыванию. Ясень - одна из лучших пород для изготовления гнутых деталей, широко используется в производстве соответствующей мебели, в том числе стульев. Так же, ясень применяется для изготовления фанеры и декоративного шпона.

Ятоба - ботаническое название: *Hyptis courbaril* L. Произрастает ятоба на территории, включающей южную часть Мексики, Центральную Америку, Бразилию, Боливию, Перу. Так же, имеет широкое распространение в Бразилии, в Амазонском регионе и в штате Сан-Паулу. Ядро от оранжево-розового до оранжево-коричневого цвета, после сушки оно становится красновато-коричневым. Расположение волокон может быть прямым, но чаще путано-свилеватое. Текстура от среднего размера до крупной. Ядро густо испещрено тёмными штрихами, иногда бывает с золотистым блеском. Плотность ятоба в сухом состоянии около 910 кг/м³. Древесина очень прочная, твёрдая, вязкая, превосходит древесину дуба по всем показателям механических свойств, за исключением прочности при сжатии поперёк волокон. При использовании для настилки полов и ступеней лестниц ятоба обеспечивает высокую износостойкость рабочей поверхности. Применяется в мебельном производстве, пригодна для изготовления методом гнутья с пропаркой деталей для маломерных судов. Благодаря высокой ударной прочности ятоба пригодна для спортивного инвентаря и рукояток инструментов. Древесина из вторичных насаждений обычно имеет широкую заболонь, в

связи с чем, рекомендована для производства шпона